

Informace o produktu: Ochranná olejová lazura (vnější použití) **Vysoká vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!**



Výhody olejů:
Vytváří perlový efekt vody
Neloupe se a nedělá šupinky
Snadno se používá

Mikroporézní, trvanlivá ochrana pro dřevo ve venkovních prostorech

Na bázi přírodních olejů
2 v 1 – základový a vrchní nátěr v jednom
Vrchní nátěr chrání proti napadení plísněmi, řasami a dřevokaznými houbami
„Rychlá“ technologie – dva nátěry v jednom dni

Popis výrobku Dekorativní polomatný nátěr k ochraně dřeva na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorech. S otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání. Odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

Bez obrušování jednoduše přetřít; základní nátěr není třeba. Dá se natírat snadno a bez zratelných okrajů. Při natírání nezasychá.

Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou a po desetiletí se osvědčil také za extrémních klimatických podmínek

Informace o produktu: Ochranná olejová lazura (vnější použití)

Vysoká vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

Oblasti použití: Veškeré dřevo ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenní rámy (rozměrové stálé stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (nerozměrové stálé stavební díly)

Barevné odstíny: Osmo Ochranná lazura na dřevo je k dostání v 18 standardních barevných odstínech:



Informace o produktu: Ochranná olejová lazura (vnější použití)

Vysoká vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

- č. 700 borovice
- č. 702 modřín
- č. 703 mahagon
- č. 706 dub
- č. 707 ořech
- č. 708 týk
- č. 710 pinie
- č. 712 ebenové dřevo
- č. 727 palisandr
- č. 728 cedr
- č. 729 jedlově zelená
- č. 731 oregon Pine
- č. 732 dub světlý
- č. 900 bílá
- č. 903 bazaltově šedá
- č. 905 patina
- č. 906 perlově šedá
- č. 907 křemenně šedá

Velikosti balení: 0,005 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, lněný olej), sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Aktivní složka: propikonazol. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II): kategorie produktu A/e, max. 400 g/l. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 0,95 - 1,1 g/cm³
Viskozita: 30 - 60 s (DIN EN ISO 2431/3mm , hustá)
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: > 61°C podle DIN EN ISO 2719

Skladování:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Informace o produktu: Ochranná olejová lazura (vnější použití)

Vysoká vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky (Osmo odstraňovačem barvy nebo přebroušením). Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu. Osmo Ochranná olejová lazura je připravena k přímému použití, prosím neřed'te. Dobře před použitím promíchejte.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Je-li požadována ještě dodatečná ochrana proti hnilobě a modrání dřeva, dřevo před aplikací nátěru ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR 4001)*.

(* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím se vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.)

Zpracování:

Osmo štětcem z přírodních štětín nebo Osmo válečkem z mikrovlákna naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na suché čisté dřevo a nátěr pečlivě rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání ca. 4 – 6 hodin.. Potom naneste stejným způsobem i druhý nátěr.

Při renovaci povrchu obvykle stačí jeden nátěr Osmo Ochrannou olejovou lazurou, aplikovanou na očištěný povrch. Ujistěte se, že je povrch před aplikací nátěru dokonale čistý.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Čištění pracovního nářadí:

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí: Přibližně 12 hodin (za normálních klimatických podmínek, tj. 23 °C a 50% relativní vzdušné vlhkosti. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Upozornění: Transparentní barevný odstín je ovlivněn přírodní barvou dřeva a může se proto lišit od odstínu vzorku. Světlé transparentní odstíny poskytují pouze malou ochranu proti UV záření a nedoporučují se proto pro plochy silně vystavené slunci. Povrch je po uschnutí na začátku mírně lesklý, potom polomatiný. Aby se prodloužila trvanlivost, po důkladném uschnutí druhého nátěru 1 x natřít Osmo UV olejem na ochranu proti UV záření *Extra 420* bezbarvým (neplatí pro barevný odstín bílá 900). Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat.

Pozor: některé typy dřevin jsou náchylné po vystavení povětrnostním vlivům k vymývání obsažených látek ve dřevu na povrch. Z tohoto důvodu doporučujeme takové dřevo před úpravou

Informace o produktu: Ochranná olejová lazura (vnější použití)

Vysoká vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

nechat několik týdnů zvětrat, tak aby došlo k uvolnění obsažených látek a dřevěné dílce měly kapacitu pojmout oleje do svých dřevěných pórů.

Také k dispozici v balení již od 1 balení 2,5 l v 186 odstínech stupnice RAL Classic a 1.950 odstínech stupnice NCS.

Transparentní odstíny zachovávají viditelný podklad a strukturu dřeva a proto se barevné odstíny budou lišit s ohledem na typ dřeviny, na které budou nanесeny.

Osmo ochranná olejová lazura obsahuje biocidy a proto je vhodná pouze pro použití ve venkovní oblasti. Použité biocidní látky se starají o ochranu nátěru proti napadení řasou a houbami a minimalizují tak napadení před těmito vlivy. Vhodné jsou 2 nátěry. Stálá a trvalá ochrana před napadením však nemůže být garantována.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Obsahuje butanonoxim a propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Likvidace odpadu :

Odstraňte obsah/obal se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o odpadech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
květen 2015